

Mortier de jointoiment**Description**

MULTIFILL 2-5 est un mortier de jointoiment coloré à base de ciment pour carreaux. Il offre une haute résistance mécanique et stabilité de la couleur. Approprié pour une largeur de joint de 2-5 mm.

Il est classé en type CG2 WA mortier de jointoiment selon la norme EN 13888.

Domaines d'application

MULTIFILL 2-5 est utilisé pour pointer les joints de carrelage sur les murs ou les planchers, à l'intérieur et l'extérieur.

Caractéristiques Techniques

Forme:	poudre à base de ciment
Coloris:	24
Demande en eau:	6,50 l/sac de 25 kg
Masse volumique apparente du mortier sec:	1,25 ± 0,40 kg/l
Masse volumique apparente du mortier frais:	1,60 ± 0,50 kg/l
Température d'application:	de +5°C à +35°C
Résistance à l'abrasion: (EN 12808-2)	≤ 1000 mm ³
Résistance à la compression après:	
• 28 jours:	40,00 N/mm ²
• 25 cycles de gel-dégel:	40,00 N/mm ²
(EN 12808-3)	
Résistance à la flexion après:	
• 28 jours:	6,00 N/mm ²
• 25 cycles de gel-dégel:	5,00 N/mm ²
(EN 12808-3)	
Le retrait de séchage: (EN 12808-4)	≤ 2mm/m
Absorption d'eau après:	
• 30 min:	≤ 2 g
• 240 min:	≤ 5 g
(EN 12808-5)	

Vie en pot: au moins 4 h à +20°C

Marchabilité: après 10 h à +20°C

Mode d'emploi**1. Substrat**

Le substrat à recouvrir de carreaux doit être parfaitement propre. Les joints doivent être soigneusement nettoyés et humidifiés avec une éponge humide.

2. Application

MULTIFILL 2-5 est ajouté dans l'eau sous agitation continue, jusqu'à obtenir une pâte uniforme. Pour le mélange l'utilisation d'un mélangeur à basse révolution est recommandée. Le mélange doit être laissé environ 3 minutes à se reposer et puis un peu agité à nouveau. Passer l'enduit sur les joints, en utilisant une raclette en caoutchouc dans une direction diagonale par rapport aux joints, de manière à les remplir complètement. L'excès de matériau doit être nettoyé après un certain temps, à l'aide d'une éponge mouillée. Enfin, la surface peut être nettoyée avec un chiffon sec. Dehors ou à des températures élevées répéter le mouillage de la surface après quelques heures ainsi que quand le coulis a séché.

Consommation

La consommation de MULTIFILL 2-5 dépend des dimensions des carreaux et de la largeur du joint. Les cas suivants sont indicatifs (valeurs en g/m²):

Dimensions de carreaux (cm)	Largeur du joint			
	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
2 x 2 x 0,3	1.300	1.500	---	---
10 x 10 x 0,6	400	600	800	1.000
15 x 15 x 0,7	310	470	630	780
20 x 20 x 0,7	240	360	480	590
20 x 30 x 0,7	200	300	400	490
30 x 30 x 0,8	190	280	370	460

MULTIFILL 2-5



Conditionnement-Coloris

MULTIFILL 2-5 est disponible dans les 24 couleurs suivantes, avec le n° de code correspondant et d'emballage (sacs de 2 kg, 5 kg et 25 kg):

Coloris	2 kg	5 kg	25 kg
01 Blanc	•	•	•
02 Noir	•	•	
03 Gris	•	•	•
04 Gris perle		•	
05 Gris clair	•	•	•
06 Beige de Bahamas	•	•	•
07 Rougebrun		•	
08 Marron	•	•	
09 Marron clair	•	•	
10 Gris foncé	•	•	
11 Ivoire		•	
12 Pourpre		•	
14 Cotto		•	
15 Gris de Manhattan		•	
16 Ocre Clair		•	
17 Anémone	•	•	
18 Beige perle	•	•	
19 Moka		•	
20 Maroon	•	•	
21 Caramel	•	•	
22 Magnolia		•	
24 Cannelle		•	
30 Gris de ciment		•	
31 Céramique		•	

Séries d'échantillons réalistes de MULTIFILL sont disponibles.

Durée de vie-Stockage

- Les sacs en papier de 25 kg:
12 mois après la date de production
- Les sacs en plastique de 5 kg et 2 kg:
18 mois après la date de production

Tout ce qui précède est en effet si le produit est stocké dans son emballage d'origine non ouvert, dans des endroits protégés de l'humidité et du gel.

Remarques

- MULTIFILL 2-5 contient du ciment et réagit comme alcaline avec l'humidité, il est donc classé comme irritant.
- Consulter les risques d'utilisation et les consignes de sécurité écrits sur le sac.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
BUREAUX PRINCIPAUX - USINE
17 ème km Thessaloniki - Ag. Athanasios
C.P. 1043, 570 03 AG. ATHANASIOS, GRECE
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.eu/fr e-mail: france@isomat.eu

