

# ISOMAT BATH & KITCHEN

## Peinture en émulsion de haute qualité, anti-moisissure

### Description

Peinture en émulsion de haute qualité, anti-moisissure pour usage intérieur. Basée sur des ingrédients fongicides spéciaux, ISOMAT BATH & KITCHEN empêche considérablement la croissance de moisissures et de bactéries, dans les zones à forte concentration d'humidité et de vapeurs, comme les cuisines, les salles de bains, les sous-sols, etc. Elle est caractérisée par une excellente maniabilité et couverture de surface, ainsi qu'une superbe résistance aux lavages fréquents et au vieillissement. Elle offre une forte adhérence à tout type de support ancien ou nouveau comme l'enduit, le béton, les briques, les plaques de plâtre, le bois, etc. Elle est libre d'ammoniaque et offre une excellente finition mate.

Certifiée pour son activité antibactérienne, selon la norme ISO 22196.

### Domaines d'application

ISOMAT BATH & KITCHEN est utilisée pour des applications intérieures, sur des surfaces neuves ou anciennes, sur les matériaux de construction ordinaires tels que le béton, l'enduit, plaques de plâtre, etc.

### Caractéristiques techniques

Couleurs:	blanc et 1330 sélectionnées (ISOMAT COLOR SYSTEM)
Type:	100% peinture en émulsion
Viscosité (Poise):	14-16
Densité:	1.43 kg/l
pH:	8-9 à +23°C
Opacité:	min 97%
Blancheur:	min 87%
Force d'adhérence:	1.90 N/mm <sup>2</sup>

### Activité

antibactérienne: Excellente, R>4.7  
Bactéries morts >99.9%  
(ISO 22196, essai contre Staphylococcus aureus et Escherichia coli, exigence R>2)

Résistance au lavage: >20,000 cycles

Temps de séchage: 1 h (au toucher)

Recouvrable dans: 3-4 h

### Nettoyage des outils:

Les outils doivent être nettoyés avec de l'eau, immédiatement après usage.

### Mode d'emploi

#### 1. Préparation du support

Le support doit être sec et exempt de graisse, particules, poussières, etc.

- Les fissures ou les joints peuvent être remplis avec le mastic acrylique ISOMASTIC-A.
- Les imperfections de béton doivent être réparées avec le mortier modifié aux polymères DUROCRET.
- Un mur d'enduit peut être réparé avec les mortiers prémélangés UNICRET et UNICRET-FAST.
- Pour le stucage de surfaces, le mortier de lissage à spatule STUCCOCRET doit être utilisé.

Pour le recouvrement de surfaces ayant des moisissures, un nettoyage de la surface avec l'agent de nettoyage anti-moisissure d'ISOMAT, CL-Mold, est nécessaire. Après 24 heures, éliminer les traces de moisissures, rincer à l'eau propre et laisser la surface sécher complètement.

La surface doit être amorcée avec le primaire acrylique, micronisé, à base d'eau, PRIMER CLASSIC, dilué jusqu'à 50% avec de l'eau propre. PRIMER CLASSIC est également idéal à utiliser pour la stabilisation de la surface, lorsque le support est lâche ou friable. L'amorçage n'est pas nécessaire sur

# ISOMAT BATH & KITCHEN

les surfaces déjà peintes, aussi longtemps que la vieille peinture est saine.

## 2. Application

Avant son utilisation, mélanger légèrement le contenu et appliquer tel quel ou dilué 5-10% avec de l'eau propre. ISOMAT BATH & KITCHEN est appliqué en deux couches avec rouleau, pinceau ou pistolet Airless. La deuxième couche est appliquée lorsque la première couche a complètement séché. La température pendant l'application et le séchage doit être comprise entre +10°C et +35°C.

### Couverture

ISOMAT BATH & KITCHEN couvre 12 m<sup>2</sup>/l, sur des surfaces déjà préparées.

### Conditionnement

ISOMAT BATH & KITCHEN est fourni dans des seaux de 0,75 l, 3 l et 10 l.

### Durée de vie - Stockage

12 mois de la date de production, si stocké dans son emballage d'origine non ouvert, à des températures entre +5°C et +35°C. Protéger de l'exposition directe au soleil et au gel.

### Composés organiques volatils (COV)

Conformément à la directive 2004/42/CE (annexe II, tableau A), la teneur en COV maximale autorisée pour le produit de sous-catégorie A, de type WB est 30 g/l (2010) pour un produit prêt à l'emploi.

Le produit prêt à l'emploi ISOMAT BATH & KITCHEN contient un maximum 30 g/l de COV.

**ISOMAT S.A.**  
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS  
**BUREAUX PRINCIPAUX - USINE:**  
17<sup>ème</sup> km Thessaloniki - Ag. Athanasios  
C.P. 1043, 570 03 AG. ATHANASIOS, GRECE  
Tél.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475  
**www.isomat.fr e-mail: info@isomat.eu**