

Stuc acrylique pâteux

Description

ISOMAT ACRYL STUCCO est un stuc acrylique prêt à l'emploi, à base d'eau, approprié pour le stucage (manteau de masticage écrémé) dans les zones intérieures et extérieures. Il est très pratique dans l'application et le frottement. Il offre une surface plane et lisse finale, prête pour l'amorçage et la peinture. Certifié avec le marquage CE selon la norme EN 13963 en tant qu'un composé de jonction 3A pour les plaques de plâtre (composé de literie et de finition).

Domaines d'application

ISOMAT ACRYL STUCCO est idéal pour le stucage de surfaces d'enduit, béton, maçonnerie, bois, plaques de plâtre et panneaux de ciment.

Caractéristiques techniques

Forme:	pâteux
Couleur:	blanc
Densité:	1,65 ± 0,05 kg/l
Temps de séchage:	1-2 h
Couche suivante en:	2-3 h
Température d'application minimale:	+ 5 ° C
Adhérence:	0,35 N/mm ²
Résistance à la fissuration:	Passée
Résistance à la flexion:	300 N

Mode d'emploi

1. Support

Le support doit être stable et exempt de poussière, graisse, particules libres, etc. Les murs déjà enduits peuvent être réparés avec les mortiers pré-mélangés UNICRET et UNICRET-FAST.

Lorsque le support est lâche ou friable il est recommandé de le stabiliser par amorçage avec l'apprêt acrylique, micronisé, à base d'eau PRIMER-CLASSIC, aminci jusqu'à 50% avec de l'eau propre.

2. Application

ISOMAT ACRYL STUCCO est appliqué à la truelle en utilisant une technique de glissement en deux couches. La deuxième couche suit après séchage de la première. Après stucage, la surface finale est lissée par un papier de sable afin d'être amorcée et ensuite peinte.

Consommation

1,5-2,5 kg/m², selon l'épaisseur de la couche.

Conditionnement

ISOMAT ACRYL STUCCO est fourni dans des récipients en plastique de 400 g et 800 g.

Durée de vie - Stockage

12 mois après la date de production si stocké dans son emballage d'origine, non ouvert, en une température entre +5°C et +35°C. Protégez de l'exposition directe au soleil et au gel.

Composés organiques volatils (COV)

Conformément à la directive 2004/42/CE (annexe II, tableau A), la teneur en COV maximale autorisée pour le produit de sous-catégorie g, de type WB est 30g/l (2010) pour un produit prêt à l'emploi. Le produit prêt à l'emploi ISOMAT ACRYL STUCCO contient au maximum <30 g/l de COV.



ISOMAT S.A.

17^{ème} km Thessaloniki – Ag. Athanasios
C.P. 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Grèce

13

3A - EN 13963

Réaction au feu: F

Résistance à la flexion: 300 N

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
BUREAUX PRINCIPAUX - USINE
17 ème km Thessaloniki - Ag. Athanasios
C.P. 1043, 570 03 AG. ATHANASIOS, GRECE
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.eu/fr e-mail: france@isomat.eu