

## Emulsion élastomère bitumineuse

### Description

Émulsion de bitume élastomère constituée par asphalte de haute qualité, résines et additifs spéciaux. Elle a une grande durabilité à l'humidité et une excellente élasticité. Excellente adhérence sur divers supports tels que le béton, le métal, le bois, etc.

### Domaines d'application

ISOPAST-RUBBER est utilisé pour l'imperméabilisation des fondations, murs de soutènement, terrasses, toits, etc.

### Caractéristiques techniques

Forme:	gelée épaisse
Coloris:	brun-noir
Teneur en eau:	25-30% en poids
Contenu d'agent de liaison:	70-75% en poids
Densité:	1,10 kg/lit
pH:	10
Résistance à la température:	jusqu'à +120°C
Elongation à la rupture:	> 200%
Temps de séchage:	2-3 jours

### Nettoyage des outils:

Les outils doivent être nettoyés avec de l'eau, immédiatement après usage.

### Mode d'emploi

#### 1. Support

La surface à être scellée/protégée doit être parfaitement propre et sèche.

#### 2. Application

ISOPAST-RUBBER doit être agité à fond avant l'application. Il est utilisé tel quel ou dilué avec de l'eau jusqu'à 30% en volume.

ISOPAST-RUBBER est appliqué à la brosse ou par pulvérisation en 2 couches. La deuxième couche est appliquée après séchage complet de la première.

En cas de renforcement de la couche d'étanchéité avec une bande en fibres de verre ou une bande de polyester, il est recommandé d'appliquer 3 couches d'ISOPAST-RUBBER et incorporer le renforcement sur la première couche pendant qu'elle est encore fraîche.

### Consommation

- Surfaces verticales: 0,35-0,50 kg/m<sup>2</sup>/couche.
- Surfaces horizontales, sans renfort: 0,35-0,50 kg/m<sup>2</sup>/couche.
- Surfaces horizontales, avec renfort: 1,5-2,0 kg/m<sup>2</sup>/couche

### Conditionnement

ISOPAST-RUBBER est disponible en seaux d'étain de 19 kg.

### Durée de vie - Stockage

La durée de vie dans des conteneurs scellés est 12 mois à l'abri du gel.

### ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

#### BUREAUX PRINCIPAUX - USINE

17<sup>ème</sup> km Thessaloniki - Ag. Athanasios

C.P. 1043, 570 03 AG. ATHANASIOS, GRECE

Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

[www.isomat.eu/fr](http://www.isomat.eu/fr) e-mail: [france@isomat.eu](mailto:france@isomat.eu)