

# MARMOCRET PLUS Decor

**Enduit à base de ciment modifié aux polymères, à finition de texture grossière • Blanc ou coloré • Hydrofuge**

## Description

MARMOCRET PLUS Decor est un enduit pré-mélangé (revêtement mince) avec des granulats gros (jusqu'à 3 mm), enrichi de résines.

MARMOCRET PLUS Decor offre:

- Totale répulsion à l'eau selon la norme DIN 18550.
- Excellente perméabilité à la vapeur (capacité de respiration).
- La façade n'a pas besoin de peinture.
- Propriétés normalisées stables.
- Approprié pour applications intérieures et extérieures.
- Prévention de craquelures contrairement aux enduits de ciment-chaux ordinaires.
- Application sur place simplifiée (uniquement besoin d'eau).

Il est classé en type GP CS II, W2 mortier selon EN 998-1.

## Domaines d'application

MARMOCRET PLUS Decor est utilisé pour créer une surface finale de texture grossière, hydrofuge, blanche ou colorée sur des substrats à exigences d'élasticité et d'adhérence spéciales. Habituellement il remplace la dernière couche d'enduit ( finition ou revêtement). En combinaison avec l'adhésif renforcé de fibres ISOMAT AK-THERMO, il est utilisé en tant que système pour des applications sur les façades thermo-isolantes.

## Caractéristiques Techniques

Forme:	poudre à base de ciment
Taille des particules:	jusqu'à 3 mm
Demande en eau:	5,00-5,50 l/sac de 25 kg
Masse volumique apparente du mortier sec:	1,50 ± 0,10 kg/l

Masse volumique apparente du

mortier frais: 1,85 ± 0,10 kg/l

Résistance à la pression: 3,60 ± 1,00 N/mm<sup>2</sup>

Résistance à la flexion: 1,70 ± 0,20 N/mm<sup>2</sup>

Force d'adhérence: 0,70 N/mm<sup>2</sup>

Absorption d'eau

capillaire: ≤ 0,2 kg/m<sup>2</sup> min<sup>0,5</sup>

Coefficient de

conductivité thermique

(λ<sub>10, dry</sub>): ≤ 0,47 W/ (m·K)  
pour P=50%

Coefficient de diffusion

du vapeur d'eau (μ): 5/20

Vie en pot:

5 h à +20°C

## Coloris

MARMOCRET PLUS Decor est disponible en blanc (N°100) et coquille (N°207). Autres coloris sur commande (quantité minimale les 5.400 kg).

## Mode d'emploi

### 1. Support

Le support doit être exempt de poussière, graisses, particules meubles, etc. Lorsque cela est nécessaire, avant l'application de MARMOCRET PLUS Decor le substrat est bien mouillé ou apprêté avec PL-PRIMER, ce qui réduit la capacité d'absorption du substrat pour assurer une couleur uniforme sur toute la surface.

### 2. Application

MARMOCRET PLUS Decor est ajouté dans l'eau propre sous agitation continue, jusqu'à ce qu'un mortier à la maniabilité nécessaire soit formé. Le mélangeur à utiliser doit être nettoyé, afin d'éviter toute altération de la couleur de l'enduit.

# MARMOCRET PLUS Decor

L'enduit est appliqué à la main, à l'aide d'un flotteur ou d'une truelle ou avec une machine à projeter en épaisseur de 2,5-3,5 mm. L'enduit est ensuite traité (pressé) avec un flotteur de plastique ou de bois, en mouvements horizontaux, verticaux ou circulaires selon l'apparence de la surface souhaitable. Le temps de travail dépend de la capacité d'absorption du substrat et de la température ambiante.

## Consommation

Env. 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur d'enduit.  
Épaisseur recommandée: 2,5-3,5 mm.

## Conditionnement

MARMOCRET PLUS Decor est livré en sacs de papier de 25 kg.

## Durée de vie-Stockage

12 mois après la date de fabrication stocké dans son emballage d'origine non ouvert, dans des lieux protégés de l'humidité et du gel.

## Remarques

- La température pendant l'application doit être au moins +5°C.
- Pendant un temps chaud, MARMOCRET PLUS Decor doit être arrosé après son application, pour être protégé de la perte d'eau.
- MARMOCRET PLUS Decor contient du ciment et réagit comme alcaline avec de l'eau, il est donc classé comme irritant.
- Consulter les risques d'utilisation et les consignes de sécurité écrites sur le sac.



### ISOMAT S.A.

17<sup>ème</sup> km Thessaloniki – Ag. Athanasios  
C.P. 1043, 570 03 Ag Athanasios, Grèce

05

### EN 998-1

**Mortier de rendu à usage général (UG)  
pour un usage externe  
MARMOCRET-PLUS DECOR/1230-03**

**Réaction au feu:** Classe A1

**Adhésion:** 0,7 N/mm<sup>2</sup> – **FP:** B

**Absorption d'eau:** W2

**Coefficient de diffusion de**

**la vapeur d'eau:**  $\mu$  5/20

**Conductivité thermique:** ( $\lambda_{10,sec}$ ) 0,47 W/mK

**Durabilité** (contre gel / dégel): évaluation basée sur les dispositions valables dans le lieu d'utilisation du mortier prévu

### ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

### BUREAUX PRINCIPAUX - USINE

17<sup>ème</sup> km Thessaloniki - Ag. Athanasios

C.P. 1043, 570 03 AG. ATHANASIOS, GRECE

Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

[www.isomat.fr](http://www.isomat.fr) e-mail: [france@isomat.eu](mailto:france@isomat.eu)