

Mastic adhésif de haute qualité pour collage rapide et puissant

Description

Mastic adhésif pâteux de haute qualité avec solvants. MONTAGE-S est à base de caoutchouc et de résines synthétiques. Il est utilisé pour un collage rapide et puissant sur presque tous les matériaux de construction. Pas besoin de forage, vissage ou clouage.

Domaines d'application

MONTAGE-S convient pour le collage direct sur presque tous les types de supports, tels que les cadres en bois et les plinthes, les planches, les revêtements de sol en bois, les plinthes en bois et métalliques, les carreaux de céramique, les cadres décoratifs, les pierres naturelles, les prises murales, etc. MONTAGE-S ne convient pas pour les miroirs de liaison, les panneaux isolants en polystyrène ou d'autres matériaux sensibles aux solvants.

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Coloris: | beige |
| Teneur en matière solide: | approximativement 72% |
| Densité: | 1,2 kg/lit |
| Température d'application: | de +5°C à +40°C |
| Résistance à la température: | de -20°C à +50°C |
| Force de détachement (MEL 050): | |
| • après 24 heures: | > 1,5 N/mm ² |
| • après 72 heures: | > 2 N/mm ² |
| • après 7 jours: | > 2 N/mm ² |

Mode d'emploi

1. Support

Les supports doivent être secs et exempts de poussière, graisse, etc.

2. Application

MONTAGE-S est prêt à l'emploi. La cartouche est insérée dans le pistolet spécial et la buse est obliquement coupée.

Pour le collage des matériaux légers, MONTAGE-S est appliqué sur une surface sous forme de taches dans une distance de 20 cm entre eux, ou sous forme de bandes. Ensuite, les surfaces sont assemblées en appuyant fermement vers le bas ou en utilisant un marteau en caoutchouc.

Pour le collage des matériaux lourds ou des matières soumises à la pression, MONTAGE-S est initialement appliqué comme mentionné ci-dessus en mettant toutes les deux surfaces en contact l'une à l'autre. Ensuite, elles doivent être séparées et attendre pour 5 minutes avant de réajuster l'assemblée en appuyant fermement vers le bas ou en utilisant un marteau en caoutchouc. Les matériaux lourds de plus de 10 kg/m² doivent être supportés pendant 8-24 heures.

Nettoyage:

Alors que l'adhésif est frais, il peut être lavé avec de l'eau. Une fois qu'il a durci, il ne peut être enlevé que mécaniquement.

Consommation

Consommation typique: 1 cartouche / 12 mètres linéaires.

Conditionnement

Cartouche de 310 ml.

MONTAGE-S



Durée de vie - Stockage

La durée de vie est 12 mois, dans des conditions de température sèches et non élevées.

Remarques

- Les matériaux collés avec MONTAGE-S peuvent recevoir du chargement après 48 heures.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
BUREAUX PRINCIPAUX - USINE
17^{ème} km Thessaloniki - Ag. Athanasios
C.P. 1043, 570 03 AG. ATHANASIOS, GRECE
Tél.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.eu/fr e-mail: france@isomat.eu

