

MULTIFILL SMALTO 1-8

Mortier de jointoiment de carreaux hydrofuge, à effet de porcelaine

Description

MULTIFILL SMALTO 1-8 est un mortier de jointoiment à base de ciment, coloré, enrichi de résines. Il dispose une haute résistance mécanique, une superbe stabilité de couleur et une grande hydrofugation. Il contient des agents bactériostatiques spéciaux, qui bloquent la formation de bactéries sur le mortier. Il donne une surface finale lisse et brillante. Approprié pour une largeur de joint de 1-8 mm. Il est classé comme mortier de jointoiment de carreaux de type CG2 WA selon la norme EN 13888.

Domaines d'application

MULTIFILL SMALTO 1-8 est utilisé pour jointoyer les joints de carrelage sur les murs ou les planchers, à l'intérieur et l'extérieur.

Caractéristiques Techniques

Forme:	poudre à base de ciment
Coloris:	35
Demande en eau:	1,10 l/sac de 4 kg
Masse volumique du mortier sec:	1,18 ± 0,05 kg/l
Masse volumique du mortier frais:	1,95 ± 0,05 kg/l
Température d'application:	de +5°C à +35°C
Résistance à l'abrasion: (EN 12808-2)	≤ 1000 mm ³
Résistance à la compression après:	
• 28 jours:	30,00 N/mm ²
• 25 cycles de gel-dégel:	30,00 N/mm ²
(EN 12808-3)	

Résistance à la flexion après
(EN 12808-3):

- 28 jours: 7,50 N/mm²
- 25 cycles de gel-dégel: 7,50 N/mm²

Retrait de séchage:
(EN 12808-4)

Absorption d'eau après:

- 30 min: ≤ 2 g
- 240 min: ≤ 5 g

(EN 12808-5)

Vie en pot: au moins 2 h à +20°C

Marchabilité: après 10 h à +20°C

Mode d'emploi

1. Support

Le support à être recouvert de carreaux doit être parfaitement propre. Les joints doivent être soigneusement nettoyés et humidifiés avec une éponge mouillée.

2. Application

MULTIFILL SMALTO 1-8 est ajouté dans l'eau sous agitation continue, jusqu'à l'obtention d'un mortier uniforme. Pour le mélange, l'utilisation d'un mélangeur à basse révolution est recommandée. Le mélange doit être laissé environ 3 minutes à se reposer et puis un peu agité à nouveau. Appliquez le mortier de joints sur les joints, en utilisant une raclette en caoutchouc dans une direction diagonale par rapport aux joints, de manière à les remplir complètement. L'excès de matériau doit être nettoyé après un certain temps, à l'aide d'une éponge mouillée. Enfin, la surface peut être nettoyée avec un chiffon sec. Dehors ou à des températures élevées répétez le mouillage de la surface après quelques heures et lorsque le mortier a séché.

MULTIFILL SMALTO 1-8

Consommation

La consommation de MULTIFILL SMALTO 1-8 dépend des dimensions des carreaux et de la largeur du joint. Les cas suivants sont indicatifs (valeurs en g/m²):

Dimensions de carreaux (cm)	Largeur du joint			
	2 mm	4 mm	6 mm	8 mm
2 x 2 x 0,3	750	1.500	---	---
10 x 10 x 0,6	300	600	900	1.210
15 x 15 x 0,7	240	470	710	950
20 x 20 x 0,7	180	360	540	720
30 x 30 x 0,8	140	280	410	550
40 x 40 x 0,8	100	210	320	420

Durée de vie - Stockage

- Les sacs en papier de 20 kg: 12 mois après la date de production.
- Les sacs en plastique de 4 kg et 2 kg: 18 mois après la date de production.

Tout ce qui précède est en effet si le produit est stocké dans son emballage d'origine non ouvert, dans des endroits protégés de l'humidité et du gel.

Remarques

- MULTIFILL SMALTO 1-8 contient du ciment et réagit comme alcaline avec l'humidité, il est donc classé comme irritant.
- Consulter les risques d'utilisation et les consignes de sécurité écrites sur le sac.

Conditionnement - Coloris

MULTIFILL SMALTO 1-8 est disponible dans les 35 couleurs suivantes, avec le n° de code et l'emballage correspondant (sacs de 2 kg, 4 kg et 20 kg):

Coloris	2 kg	5 kg	20 kg
01 Blanc	•	•	•
02 Noir	•	•	
03 Gris	•	•	•
04 Gris perle	•	•	
05 Gris clair	•	•	•
06 Beige de Bahamas	•	•	•
07 Rougebrun	•	•	
08 Marron	•	•	
09 Marron clair	•	•	
10 Gris foncé	•	•	
11 Ivoire	•	•	
12 Pourpre	•	•	
13 Rouge	•	•	
14 Cotto	•	•	
15 Gris de Manhattan	•	•	
16 Ocre Clair	•	•	
17 Anémone	•	•	
18 Beige perle	•	•	
19 Moka	•	•	
20 Maroon	•	•	
21 Caramel	•	•	
22 Magnolia	•	•	
23 Oregon	•	•	
24 Cannelle	•	•	
25 Crocus	•	•	
26 Vert	•	•	
27 Orange	•	•	
29 Gris Argent	•	•	
30 Gris de ciment	•	•	
31 Céramique	•	•	
32 Bleu de Mykonos	•	•	
33 Jaune	•	•	
34 Menthe	•	•	
35 Mer tropicale	•	•	
36 Cyprès	•	•	

Des échantillons de MULTIFILL naturels sont disponibles.