

Mortier de lissage à spatule**Description**

STUCCOCRET est une poudre de ciment blanche, extra fine, modifiée aux polymères. Avec l'addition d'eau, une pâte à très bonne aptitude au façonnage est formée, appropriée pour le masticage dans des zones intérieures. Il est classé en type GP CS II, W0 mortier selon EN998-1.

Domaines d'application

STUCCOCRET est utilisé pour le lissage et la préparation des surfaces intérieures qui sont en cours d'être recouvertes d'une peinture ou d'autres revêtements. Il est adapté pour les surfaces en béton ou en enduit et remplace les stucs d'huile et les autres matières similaires.

Caractéristiques techniques

Forme:	poudre
Coloris:	blanc
Demande en eau:	8 l/sac de 20 kg
Masse volumique apparente du mortier sec:	1,00 ± 0,10 kg/l
Masse volumique apparente du mortier frais:	1,60 ± 0,10 kg/l
Masse volumique apparente du mortier durci:	1,20 ± 0,10 kg/lit
Résistance à la compression:	3,00 ± 0,50 N/mm ²
Résistance à la flexion:	1,30 ± 0,20 N/mm ²
Force d'adhérence:	0,50 N/mm ²
Absorption d'eau capillaire:	≤ 1,5 kg/m ² min ^{0,5}

Coefficient de conductivité thermique

($\lambda_{10,sec}$): ≤ 0,35 W/(m·K)
pour P=50%

Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau (μ):

5/20

Vie en pot:

6 h à +23°C

Mode d'emploi**1. Support**

Le support doit être exempt de poussière, peintures etc. L'amorçage ou la préparation à l'huile n'est pas nécessaire avant l'application.

2. Application

Le contenu d'un sac de STUCCOCRET est ajouté dans l'eau sous agitation continue jusqu'à ce qu'un mélange uniforme à l'aptitude au façonnage souhaité soit formé, adapté pour masticage.

Le mélange est appliqué à la spatule en deux couches. La deuxième couche suit après séchage de la première (après 2-3 heures).

Broyage et peinture de la surface finale se fait env. après 12 heures.

Consommation

Env. 1,1 kg/m²/mm d'épaisseur de couche.

Conditionnement

STUCCOCRET est disponible en sacs de papier de 10 kg et 20 kg et en sacs de plastique de 4 kg.

Durée de vie - Stockage

- Sacs en papier de 20 kg et de 10 kg:

STUCCOCRET



12 mois de la date de production

- Sacs en plastique de 4 kg:

18 mois de la date de production

Tout ce qui précède est en effet si le produit est conservé dans son emballage d'origine non ouvert, dans des lieux protégés de l'humidité et du gel.



ISOMAT S.A.

17^{ème} km Thessaloniki – Ag. Athanasios
C.P. 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Grèce

10

EN 998-1

**Mortier d'enduisage à usage général (GP)
pour un usage interne**

Réaction au feu: Classe A1

Adhésion: 0,5 N/mm² – **FP:** A

Absorption d'eau: W0

Coeff. de diffusion de la vapeur d'eau: μ 5/20

Conductivité thermique: ($\lambda_{10,sec}$) 0,35 W/mK

Durabilité (contre le gel / dégel): évaluation basée sur les dispositions en vigueur dans le lieu d'utilisation du mortier prévu

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

BUREAUX PRINCIPAUX - USINE

17 ème km Thessaloniki - Ag. Athanasios
C.P. 1043, 570 03 AG. ATHANASIOS, GRECE
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.eu/fr e-mail: france@isomat.eu

Les informations techniques et les instructions fournies dans ce document sont basées sur la connaissance et l'expérience du Département de la Recherche et du Développement de notre entreprise et sur les résultats d'applications dans la pratique du produit à long terme. Les recommandations et suggestions se rapportant à l'utilisation du produit sont fournies sans aucune garantie, puisque les conditions du site pendant les applications sont hors du contrôle de notre société. Par conséquent, l'utilisateur est responsable de confirmer que le produit choisi est adapté à l'application envisagée. La présente édition de cette fiche technique annule automatiquement toutes fiches techniques précédentes concernant le même produit.

